

Výrobek:**Datum aktualizace: 19.5.2014**

LAZUROL[®] LIHOVÉ MOŘIDLO

Složení a charakteristika výrobku:

Lazurol[®] Lihové mořidlo je barevný koncentrát na lihové bázi. Je určen k moření dřeva a všech porézních materiálů (např. beton, cihly). Zvýrazňuje strukturu dřeva, proniká hluboko do podkladu. Mořidlo (bez následné povrchové úpravy) je vhodné i k aplikaci na čerstvé a nevysušené dřevo.

Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Odstíny:

Vyrábí se ve 20 základních odstínech.

Použití:

Podklad: dřevo, porézní materiály (beton, cihly)

Prostředí: interiér

Příprava podkladu:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva.

Příklad nátěrového postupu:

Na předem připravený podklad se po důkladném rozmíchání mořidlo nanáší štětcem, houbou nebo válečkem rovnoměrně ve směru vláken. Každým dalším nátěrem vzniká tmavší odstín. Při aplikaci mořidla na suché dřevo, po zaschnutí mořidla (cca po 4 hodinách), lze dřevo vykartáčovat a provést další povrchovou úpravu bezbarvým lakem nebo bezbarvou lazuroou ze sortimentu firmy Barvy a laky Teluria s.r.o. (např. Lazurol[®] Univerzální lak S 1002, Lazurol[®] Pragolesk C 1037 Lak nitrocelulósový, Lazurol[®] Pragomat C 1038 Lak nitrocelulósový, Lazurol[®] Gold S 1037 bezbarvý, Lazurol[®] Lak Aqua V 1305).

Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, proto se doporučuje provést zkušební nátěr.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Doporučené způsoby aplikace:

Štětec, houba nebo váleček

Parametry nátěrové hmoty:

Teoretická vydatnost	až 6 m ² / 500 ml
Hustota	840 - 920 kg/m ³

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Kategorie: A/ f	VOC: 0,60 kg/kg	TOC: 0,31 kg/kg
-----------------	-----------------	-----------------

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od **1. 1. 2010: 700**

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití (po naředění 16% hmotn. S 6300) v g/l: **490**

Zasychání:

Zaschlý proti prachu cca do 4 hod.

Ředidlo:

Pro mytí pomůcek např. P 6413 Lih technický, mořidlo samotné je již připraveno k použití.

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje ethanol.

Klasifikace: Vysoce hořlavý



Označení výstražným symbolem: F
Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.